PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-134403

(43) Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/135

(21)Application number : 09-037962

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

21.02.1997

(72)Inventor: YAMAMIYA KUNIO

MIYAJIMA HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 08235394

Priority date: 05.09.1996


Priority country: JP

(54) INTEGRATED TYPE OPTICAL UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an integrated type optical unit which is small-sized and capable of controlling the diameter of a light beam emitted from a semiconductor laser without exerting influence upon a desired optical characteristic.

SOLUTION: This integrated type optical unit is provided with at least packaging components of the semiconductor laser 6 for generating a light beam to irradiate an optical recording medium 3 and a photodetector 16 for receiving return light from the optical recording medium in a package 5 and a diaphragm 7 having an electrostatically or magnetically turnable rotor and plural aperture parts formed in this rotor, which are different in size for the purposer of controlling the light beam in diameter and are selectively situated in 32 a position on which the light beam emitted from the semiconductor laser 6 is incident.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-134403

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

G 1 1 B 7/135

G11B 7/135

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 18 頁)

(21)出願番号

特願平9-37962

(22)出腐日

平成9年(1997)2月21日

(31) 優先権主張番号 特顯平8-235394

(32)優先日

平8 (1996) 9月5日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出額人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 山宮 国雄

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(72)発明者 宮島 博志

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内


(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外3名)

(54) 【発明の名称】 集積型光学ユニット

(57)【要約】

【課題】 小形で、所望の光学特性に影響を与えること なく、半導体レーザから出射された光ビームの径を制御 できる集積型光学ユニットを提供する。

【解決手段】 少なくとも、光記録媒体3に照射する光 ビームを発生する半導体レーザ6と、光記録媒体3から の戻り光を受光する光検出器16とを、パッケージ5内に 実装した集積型光学ユニット1において、静電的または 磁気的に回動可能なロータと、このロータに形成され、 半導体レーザ6からの発散する光ビームが入射する位置 に選択的に位置して、該光ビームの径を制御するための 異なる大きさの複数の開口部と、を有する絞り7を設け たことを特徴とする。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも、光記録媒体に照射する光ビームを発生する半導体レーザと、前記光記録媒体からの 戻り光を受光する光検出器とを、パッケージ内に実装した集積型光学ユニットにおいて、

静電的または電磁的に回動可能なロータと、

このロータに形成され、前記半導体レーザからの発散する光ビームが入射する位置に選択的に位置して、該光ビームの径を制御するための異なる大きさの複数の開口部 と

を有する絞りを設けたことを特徴とする集積型光学ユニット。

【請求項2】 前記絞りを、ガラス基板上に設けたことを特徴とする請求項1記載の集積型光学ユニット。

【請求項3】 前記絞りを、半導体基板上に設けたことを特徴とする請求項1記載の集積型光学ユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光記録媒体に対して情報の記録または再生を行う光ピックアップ装置に用いる集積型光学ユニット、特に、共通の半導体レーザおよび光学系を用いて、記録密度の異なる光記録媒体に対して情報の記録や再生を行うのに用いるに好適な集積型光学ユニットに関するものである。

[0002]

【従来の技術】記録密度の異なるディスクに対して情報の記録や再生を行う光ピックアップ装置として、例えば、特開平6-124477号公報には、レーザ光源と対物レンズとの間の平行光路中に、リング状電極を有する液晶フィルタおよび偏光ピームスプリッタを配置し、記録再生すべきディスクの記録密度に応じて、液晶フィルタによりそのリング状電極部分を透過するレーザ光の偏光状態を選択的に変化させて、その部分の透過光を偏光ピームスプリッタで反射させることにより、偏光ピームスプリッタを経て対物レンズに入射する光ビームの経、すなわち開口数を高密度記録されたディスクに対しては大きく、低密度記録されたディスクに対しては大きく、低密度記録されたディスクに対しては大きく、低密度記録されたディスクに対しては小さくするようにしたものが開示されている。

【0003】また、特開平6-20298号公報には、 光学系の光路中に機械的な可変アパーチャ手段を設け て、記録再生すべきディスクの記録密度に応じて、同様 に、対物レンズに入射する光ビームの径、すなわち開口 数を高密度記録されたディスクに対しては大きく、低密 度記録されたディスクに対しては小さくするようにした ものが開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年の光ピックアップ装置においては、装置の小型・軽量化を図ることから、半導体レーザおよび光検出器をチップ状態でパッケージ内に実装して気密封止するようにしている。

このようにすれば、装置の小型・軽量化を図ると共に、 埃等の付着も有効に防止でき、また、パッケージに配線 用のリード端子を設けることにより、配線処理も容易に できる利点がある。

【0005】そこで、上記の特開平6-124477号公報に開示されている液晶フィルタを、半導体レーザおよび光検出器とともにパッケージ内に実装して、対物レンズの開口数を制御することも考えられる。しかし、この場合には、半導体レーザから出射される光ビームの発散光路中に液晶フィルタを配置することになるため、液晶フィルタの入射角依存性により所望の光学特性が得られなくなるという問題が生じることになる。

【0006】また、同様に、上記の特開平6-2029 8号公報に開示されている機械的な可変アパーチャ手段 を、半導体レーザおよび光検出器とともにパッケージ内 に実装して小型化を図ることも考えられるが、このよう な機械的可変アパーチャ手段を小形なパッケージに設け ることは、きわめて困難である。このため、パッケージ の大型化が避けられず、装置全体としての小型化が図れ 20 ないという問題が生じることになる。

【0007】この発明は、上述した問題点に鑑みてなされたもので、小形にでき、しかも所望の光学特性に影響を与えることなく、半導体レーザから出射された光ビームの径を制御できるよう適切に構成した集積型光学ユニットを提供することを目的とするものである。

[0008]

30

40

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明は、少なくとも、光記録媒体に照射する光ビームを発生する半導体レーザと、前記光記録媒体からの戻り光を受光する光検出器とを、パッケージ内に実装した集積型光学ユニットにおいて、静電的または電磁的に回動可能なロータと、このロータに形成され、前記半導体レーザからの発散する光ビームが入射する位置に選択的に位置して、該光ビームの径を制御するための異なる大きさの複数の開口部と、を有する絞りを設けたことを特徴とするものである。

【0009】前記絞りは、ガラス基板上、あるいは半導体基板上に設けるのが、小型化の点でより好ましい。

[0010]

【発明の実施の形態】図1および図2は、この発明の第1実施形態を示す概略断面図および概略部分斜視図である。この実施形態は、集積型光学ユニット1からの光ビームを対物レンズ2を経て光記録媒体3に照射し、その戻り光を対物レンズ2を経て集積型光学ユニット1に入射させて、情報を記録または再生するにあたり、集積型光学ユニット1から対物レンズ2に入射する光ビームの径、すなわち対物レンズ2の開口数を、光記録媒体3の種類、すなわち記録密度に応じて、高密度記録された光記録媒体3の場合には大きく、低密度記録された光記録媒体3の場合には小さくなるように制御するようにした

ものである。

【0011】集積型光学ユニット1には、パッケージ5内に収容して、半導体レーザ6、静電絞り7、ビームスプリッタ8および半導体基板9を設ける。パッケージ5は、複数のリード端子11を設けたセラミック等よりなるステム12と、表面にわずかな曲率をもったホログラムパターン13aを形成したホログラム素子13を有するキャップ14とをもって構成する。

3

【0012】半導体基板9は、ステム12に形成した凹部に嵌合固定する。この半導体基板9には、半導体レーザ6の出射光量を検出するための受光領域15、光記録媒体3からの戻り光から情報信号を検出するための受光部16、および同じく戻り光からフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を検出するための2個の受光部17,18を形成する。受光部16は、2個の受光領域16a,16bをもって構成し、受光部17,18は、それぞれ光記録媒体3のトラックと平行な方向の分割線で3分割した受光領域17a,17b,17c;18a,18b,18cをもって構成する。

【0013】また、半導体基板9には、その一端部に立 20 ち上がり部9aを形成し、その上面に半導体レーザ6を 固定して、該半導体レーザ6から出射される発散光の光 ビームを、静電絞り7を経てビームスプリッタ8に入射 させるようにする。なお、この実施形態では、半導体レーザ6のアノードと、半導体基板9に形成した各受光領域のカソードとを共通の所定のリード端子11に接続する。

【0014】ビームスプリッタ8は、直角二等辺三角形のガラスプリズム21と、例えばニオブ酸リチウムからなる一軸性複屈折結晶プリズム22とを偏光膜23を介して貼り合わせて構成し、一軸性複屈折結晶プリズム22が、半導体基板9に形成した受光領域15,16上に位置するように、半導体基板9上に固定して設ける。なお、この実施例では、偏光膜23を、S偏光成分の反射率が50%以上、P偏光成分の透過率が80%以上の特性を有するように構成する。

【0015】静電絞り7は、半導体レーザ6からの光ビームが入射するガラスプリズム21の表面に接着して設け、ガラスプリズム21に入射する半導体レーザ6からの発散する光ビームの径、すなわち対物レンズ2の開口数を、光記録媒体3の記録密度に応じて制御するよう構成する。この静電絞り7の構成およびその形成工程については、後述する。

【0016】この実施形態では、半導体レーザ6からの発散する光ビームを、静電絞り7により、そのビーム径を光記録媒体3の種類に応じて制御して、ガラスプリズム21を経て偏光膜23にS偏光で入射させる。このように、S偏光で入射させると、偏光膜23はS偏光成分の反射率が50%以上、P偏光成分の透過率が80%以上の特性を有するので、その50%以上が反射されて、

ホログラム素子13のホログラムパターン13aに入射することになる。ホログラムパターン13aに入射した半導体レーザ6からの光ビームは、その0次光を対物レンズ2により光記録媒体3にスポットとして照射する。なお、偏光膜23を透過して一軸性複屈折結晶プリズム22に入射した半導体レーザ6からの光ビームは、該一軸性複屈折結晶プリズム22の斜面で反射させて、半導体基板9に形成した受光領域15で受光し、その出力に基づいて半導体レーザ6の出力を制御するようにする。

【0017】光記録媒体3で反射される戻り光は、対物レンズ2を経てホログラム案子13のホログラムパターン13aに入射させて、0次光と±1次回折光とに分離する。ここで±1次回折光は、わずかな曲率をもったホログラムパターン13aの作用により、光軸方向に互いに逆方向の像点移動が与えられるので、その一方を、半導体基板9に形成した、例えば受光部17で受光し、他方を受光部18で受光する。

【0018】したがって、受光部17の受光領域17a~17cのそれぞれの出力をI17a~I17c、受光部18の受光領域18a~18cのそれぞれの出力をI18a~I18cとすると、フォーカスエラー信号FESは、ビームサイズ法を用いて、

 $FES = (I_{17a} + I_{18b} + I_{17c}) - (I_{18a} + I_{17b} + I_{18c})$

により得ることができる。また、トラッキングエラー信号TESは、プッシュプル法により、

TES= (I₁₇a + I₁₈c) - (I₁₇c + I₁₈a) により得ることができる。

【0019】また、ホログラムパッケージ13aを0次 光で透過する光記録媒体3からの戻り光は、再びガラスプリズム21を経て偏光膜23に入射させる。ここで、光記録媒体3が、例えば光磁気記録媒体の場合には、情報が磁化の方向として記録されているので、戻り光の偏光方向は、磁化の方向に応じて反対方向にわずかに回転したものとなる。したがって、偏光膜23に入射する戻り光は、P偏光成分を含むことになる。この光記録媒体3からの戻り光は、偏光膜23の作用により、S偏光成分の50%未満およびP偏光成分の80%以上が一軸性複屈折結晶プリズム22を屈折透過して、常光と異常光40とに分離される。

【0020】一軸性複屈折結晶プリズム22から出射される常光および異常光は、半導体基板9に形成した受光部16の受光領域16aおよび受光領域16bでそれぞれ受光する。ここで、一軸性複屈折結晶プリズム22は、その光学軸を、戻り光の光軸に垂直な面内で、S偏光方向に対して45°傾けて設ける。したがって、戻り光の偏光方向は、一軸性複屈折結晶プリズム22の光学軸に対して角度が変化して、常光および異常光の強度が変化することになるので、この強度変化を受光領域1650a,16bで検出するこにより、光記録媒体3に記録さ

れた情報に対応する光磁気信号を得ることができる。す なわち、受光領域16a,16bのそれぞれの出力をI 16a, I16b とすると、光磁気信号Sは、

 $S = I_{16a} - I_{16b}$

により得ることができる。

【0021】なお、光記録媒体3が、例えば再生専用の DVDあるいはCDの場合には、受光領域16a,16 bの出力の和、あるいは受光部17.18の各受光領域 の出力の和から、情報信号を得ることができる。

【0022】次に、図1および図2に示す静電絞り7の 構成およびその形成工程について説明する。図3(a) および(b)は、静電絞り7の一例の構成を示す平面図 および断面図である。この静電絞り7は、多結晶シリコ ンよりなる、例えば外径140μmのロータ51を有す る。ロータ51には、例えば直径100μmの円周上 に、中心角で45°離間して、例えば直径45μmおよ び30μmの円形の開口52および53をそれぞれ形成 する。

【0023】ロータ51は、その中心を軸受54で支持 して、単結晶シリコン基板59に対して軸受54を中心 20 として回動可能に形成し、その周辺部には、2個のロー タ電極 5 5 , 5 6 を、それぞれ中心角で 6 0°の範囲を カバーするように形成する。また、単結晶シリコン基板 59には、ロータ電極55、56のさらに外側に、2個 のステータ電極57,58を、同様に、それぞれ中心角 で60°の範囲をカバーするように形成する。なお、ロ ータ電極55,56およびステータ電極57,58は、 ロータ電極55とステータ電極57、およびロータ電極 56とステータ電極58とが、選択的に対向してロータ 51を正逆方向に45°回転させる位置関係に形成す る。

【0024】また、単結晶シリコン基板59には、ロー タ51に向けて開口面積が小さくなる矩形状の貫通孔6 0を、その中心がロータ51に形成した開口52,53 の中心と選択的に一致するように形成する。なお、この 貫通孔60は、その断面が台形状であって、孔の4つの 側面がそれぞれ傾斜し、ロータ51に面する開口面積 が、開口52の面積よりも大きくなるように形成する。 さらに、単結晶シリコン基板59上には、ロータ51の 下面にほぼ対向して、ステータ電極57または58に電 圧を印加する際の基準電位となるGND電極63を、ロ ータ51と導通させて形成する。

【0025】次に、図4(a)~(g)を参照して、上 記の静電絞り7の形成工程の一例について説明する。こ の静電紋り7は、表面マイクロマシニングと呼ばれる方 法を用いて形成する。まず、図4(a)に示すように、 表面が(100)面の単結晶シリコン基板59を使用 し、その表面に減圧化学気相成長法(LPCVD)によ り窒化シリコン薄膜 6 1 を、例えば厚さ 0. 4 5 μ m形 成する。なお、LPCVDでは、基板の表面および裏面 50 求されるが、多結晶シリコン膜 6 5 の表面は、ほぼ平坦

の双方に窒化シリコン薄膜が形成されるので、裏面側の 窒化シリコン薄膜を符号61'で示す。ここで、表面側 の窒化シリコン薄膜61は、単結晶シリコン基板59と 静電絞り構造体との絶縁膜となり、裏面側の窒化シリコ ン薄膜61′は、貫通穴60を形成する際のエッチング マスクとなる。

【0026】その後、LPCVDにより、窒化シリコン 薄膜上に、多結晶シリコン薄膜62を、例えば厚さ0. 2μm形成すると共に、その導電性をリンあるいはホウ 素をドーピングして向上させる。この多結晶シリコン薄 膜62は、GND電極63となるもので、図3(a)に 示したようにパターニングする。なお、このパターニン グは、特に精度を要求しないので、例えばウエットエッ チで行い、同時に裏面側に形成された図示しない多結晶 シリコン薄膜を除去する。

【0027】次に、単結晶シリコン基板59に貫通穴6 0を形成するために、裏面側の窒化シリコン膜61'を (111) 面と平行になるように正方形にパターニング し、KOH, EDP, TMAH等のエッチャントを使用 して、単結晶シリコン基板59の異方性エッチングを行 う。この際、単結晶シリコン基板59の(111)面の エッチング速度は、他の面方位に対してかなり遅く、

(111) 面が露出するようにエッチングが進行するの で、図4(b)に示すように、4つの斜面が形成され、 断面形状が台形状になる。この異方性エッチングは、単 結晶シリコン基板59を貫通すると窒化シリコン薄膜6 1がエッチストップとなって、エッチングが停止する。 【0028】続いて、図4 (c) に示すように、後に犠 牲層となる酸化シリコン薄膜64をLPCVDにより、 30 例えば厚さ 3 μ m形成し、フォトレジストで表面側をマ スクして裏面側の酸化シリコン薄膜をウエットエッチで 除去する。さらに、裏面側からの貫通穴60のエッチス トップとなった部分の窒化シリコン薄膜61および裏面 側のエッチングマスクとなった窒化シリコン薄膜61' をリン酸でエッチングした後、貫通穴60内の多結晶シ リコン薄膜62をウェットエッチする。その後、基板表 面側のステータ電極とロータ中心軸の基板への固定部と をドライエッチでパターニングする。

【0029】次に、図4(d)に示すように、LPCV 40 Dにより多結晶シリコン膜 65を、例えば厚さ5μm形 成すると共に、その導電性をドーピングにより向上させ る。この多結晶シリコン膜65は、ロータ51およびス テータ電極57、58となる。多結晶シリコン膜65を 形成後、表面側のドライエッチを行う前に、そのマスク 材料をマスクとして裏面側に形成された多結晶シリコン 膜をウエットエッチで除去してから、ロータ51、開口 52、53およびステータ電極57、58をパターニン グする。なお、このパターニングには、ロータ電極とス テータ電極との間に、1~2μmレベルの髙解像度が要

であるので、比較的容易に高解像度を得ることができ る.

【0030】その後、図4(e)に示すように、ロータ 中央部の回動軸となる部分の周囲のみが露出するように マスクをパターニングして、フッ酸中で酸化シリコン薄 膜64を部分的にウエットエッチングする。このエッチ ングは、等方的に進行するので、アンダカット形状が形 成される。

【0031】次に、図4(f)に示すように、多結晶シ リコン膜65の表面に、熱酸化シリコン膜66を、例え ば厚さ0.5μm形成した後、LPCVDにより多結晶 シリコン67を、例えば厚さ2μm形成すると共に、そ の導電性をドーピングにより向上させる。この場合の熱 酸化シリコン66も犠牲層となる。その後、裏面側に形 成された多結晶シリコンを除去すると共に、表面側の多 結晶シリコン67を、ロータの中心部のみを残すように ドライエッチでパターニングする。この工程で残された 多結晶シリコン67が、軸受54となる。

【0032】その後、図4(g)に示すように、フッ酸 中で犠牲層となる酸化シリコン部分をエッチングして、 軸受54とロータ51との間、およびロータ51と単結 晶シリコン基板59との間の酸化シリコン層64,66 を除去して、ロータ51が軸受54に対して回転可能な 静電絞り構造を完成させる。なお、図4 (c) において パターニングされたロータ中心軸およびステータ電極5 7,58の下部は、多結晶シリコン膜65が酸化シリコ ン薄膜64の周囲を完全に覆っているので、犠牲層エッ チングプロセス後もそのまま残り、軸受54およびステ 一夕電極57,58は、単結晶シリコン基板59に対し て固定された状態を維持することができる。

【0033】以上のようにして形成された静電絞り構造 は、軸受54とロータ51との隙間が、犠牲層となる 0. 5μm程度の微小な厚みの熱酸化シリコン膜66で 実現されているので、良好な制御性と再現性を得ること ができる。

【0034】次に、図5 (a) および (b) を参照し て、上述した静電絞り7の動作を説明する。図3で説明 したロータ電極55、56およびステータ電極57、5 8は、それぞれ一対で静電アクチュエータを構成してい る。図5 (a)は、ステータ電極57とロータ電極55 とが対向する位置にある状態を示し、この状態は、両電 極間にスイッチ69を介して電圧Vを印加することによ って実現される。すなわち、ロータ51はGND電極6 3と導通しているので、ステータ電極57とGND電極 63との間に、例えば15~90V程度の電圧を印加す ることにより、ステータ電極57とロータ電極55との 間に静電引力が作用し、両者が図5 (a) に示すように 対向する位置まで、ロータ51が回転して停止する。こ のような静電引力は、両電極間の距離の二乗に反比例す るので、両者の間隔は、1~2μm程度であることが望 50 光ビームの中心光線と一致する位置に位置決めでき、こ

ましく、この寸法精度は図4で説明した表面マイクロマ シニングによって実現される。

【0035】ところで、図5(a)に示す状態は、ロー タ51に形成された開口52と、基板59に形成された 質通穴60とが、それぞれの中心が一致するように対向 しているが、この状態への位置決めは、前述のように静 電アクチュエータの作用によって行われるので、特に位 置決めセンサは必要ない。

【0036】図5(a)に示す状態から、スイッチ69 を切り替えて、ステータ電極58とGND電極63との 間に15~90 V程度の電圧 Vを印加すると、ステータ 電極58とロータ電極56の間に静電引力が作用し、こ れによりロータ51が時計方向に回動して、ロータ51 は、図5(a)の場合と同様に、最終的にステータ電極 58とロータ電極56とが対向するように位置決めされ て、図5 (b) のような状態が実現される。この状態 は、ロータ51に形成された開口53と、基板59に形 成された貫通穴60とが、それぞれの中心が一致するよ うに各部が設計されているので、位置決めセンサを用い 20 ずに実現される。

【0037】上述した静電絞り7は、一枚の(100) 単結晶シリコン基板(ウエハ)上にバッチプロセスによ り多数作成することができるので、1個あたりを1mm 角以内に小形にできると共に、安価にできる。このよう にして、ウエハ上に多数形成された静電絞り7は、基板 を切断して個々に分離し、その分離した1つの静電絞り 7を、その基板59の裏面を接着面として、貫通孔60 の中心が、図1において、半導体レーザ6から出射され る発散する光ビームの中心光線と一致するように、ガラ 30 スプリズム21に接着して設ける。

【0038】ここで、静電絞り7は、基板59の厚み を、例えば0.5mmとしても、全体の厚みを0.6m m未満とすることが可能であるので、半導体レーザ6と ガラスプリズム21との間隙が微小であっても、ガラス プリズム21上に容易に実装することができる。さら に、必要ならば、より薄い基板を使用することにより、 全体の厚みをより薄くすることも可能である。

【0039】ガラスプリズム21上に実装した静電絞り 7は、そのGND電極63および2個のステータ電極5 7,58を図示しない接続線を介してそれぞれ対応する リード端子11に接続する。この実施形態では、GND 電極63を、半導体レーザ6のアノードと、半導体基板 9に形成した各受光領域のカソードとを接続した所定の リード端子11に共通に接続する。このようにすれば、 実装の工数を最小限に抑えることができる。

【0040】以上のように静電絞り7を実装すれば、光 記録媒体3の種類、すなわち記録密度に応じて静電絞り 7を駆動することにより、対応する開口52または53 を、その中心が半導体レーザ6から出射される発散する

れによりガラスプリズム21に入射する光ビームの外径、したがって対物レンズ2に入射する光ビームの外径、すなわち対物レンズ2の開口数を、高密度記録された光記録媒体に対しては大きく、低密度記録された光記録媒体に対しては小さくすることができる。

【0041】この実施形態によれば、シリコン表面マイクロマシニングで形成した静電絞り7を集積型光学ユニット1に実装するようにしたので、ユニット1を何ら大形にすることなく、しかも所望の光学特性に影響を与えることなく、該ユニット1から射出される光ビームの光 10 東径を制御することができる。したがって、かかる集積型光学ユニット1を用いれば、小形で、光学特性に優れた光ピックアップ装置を実現でき、これにより記録密度の異なる複数種類の光記録媒体に対して情報の記録、再生を行うことが可能となる。

【0042】なお、図1に示す静電絞り7は、図3に示す構成のものに限らず、例えば、図6(a)~(d)に平面図で示す構成のものを用いることもできる。この静電絞り7は、ステータ電極およびロータ電極の構成が、図3に示したものと異なるものである。すなわち、この例では、ロータ51の円周上に、中心角45°の等間隔で合計8個のロータ電極55a~55hを、そのうちの2個のロータ電極55a、55bが、ロータ51の中心から見て開口52、53と同じ方向に位置するように、中心角60°の等間隔で合計6個のステータ電極57a~57fを設ける。かかる構成の静電絞り7は、ステータ6極一ロータ8極の静電モータとして、以下に説明するように動作させる。

【0043】図6(a)は、ステータ電極とロータ電極とが互いに完全に対向しているものがない状態を示し、この状態で、GND電極63と、互いに対向するステータ電極57b,57eとの間に、例えば15~90Vの電圧をそれぞれ印加して、両電極57b,57eに最も近いロータ電極55c,55gをそれぞれ引き寄せて、図6(b)に示す状態とする。次に、ステータ電極57a,57dに電圧の印加を切り替えて、図6(c)に示すように、ステータ電極57aとロータ電極55b、およびステータ電極57dとロータ電極55fとをそれぞれ対向させ、これにより開口53を貫通穴60と対向する位置に位置決めする。

【0044】また、図6(a)に示す状態から、先ず、 ステータ電極57c, 57fに電圧を印加し、次に、ス テータ電極57a, 57dに電圧を印加して、図6

(d) に示すように、ステータ電極57aとロータ電極55a、およびステータ電極57dとロータ電極55e とをそれぞれ対向させ、これにより開口52を貫通穴60と対向する位置に位置決めする。

【0045】図6に示した静電絞り7は、上述したよう に、6個のステータ電極57a~57fを、対向する2 10

個づつ3ペアとして順次電圧を印加する、いわゆる3相駆動方式をとる。したがって、最も簡単な構成では、図7(a)に原理的に示すように、GND電極63を接続したリード端子11の他に、ペアのステータ電極57a,57d;57b,57e;57c,57fをそれぞれ接続した3本のリード端子11が必要となり、図3の構成と比較してリード端子11が1本増加することになるが、駆動の応答性や位置決め精度は、図3の場合よりも向上する。

【0046】また、図7(b)に示すように、パッケージ内部に、方向制御信号およびパルス入力から、制御パルスを生成する静電絞り駆動回路70を設ければ、GND電極63を接続したリード端子11を除いて、外部へのリード端子11を2本とすることも可能である。この静電絞り駆動回路70は、静電絞り7がシリコン基板上に形成されるので、同一基板上に形成することが可能である。この場合、静電絞り構造体を形成する前に、駆動回路を形成するプロセスを行うことになるが、それ以降のプロセスには影響がない。したがって、回路形成を含める場合も、バッチプロセスによる低コスト化およびマイクロマシニングによる小型化のメリットは維持される。

【0047】図1に示す静電絞り7は、図3および図6に示した構成以外にも、種々の構成が可能である。例えば、電極配置は、ステータ12極ーロータ16極等、他の構成とすることもできる。また、静電絞りの材質や、プロセスについても上述した例に限定されるものではなく、例えば、ロータ材料である多結晶シリコンの遮光性を向上させるために、最後に無電解メッキでニッケルの薄膜をロータ上に形成する等のプロセスを加えることも可能である。あるいは、メッキで形成できるニッケル等の材料を構造材とし、多結晶シリコンを犠牲層とするプロセスで静電絞りを形成することも可能である。

【0048】さらにまた、静電絞り7は、シリコン基板の代わりにガラス等の透明な基板を使用して、この上に、ニッケル等を構造材とし、フォトレジストを犠牲層とするプロセスで直接形成することも可能であり、この場合は、基板に貫通穴を加工する工程が削減できる。

【0049】図8および図9は、この発明の第2実施形態を示す概略断面図および概略部分斜視図である。この実施形態は、集積型光学ユニット101からの光ビームを対物レンズ2を経て再生専用の光記録媒体103に照射し、その戻り光を対物レンズ2を経て集積型光学ユニット101に入射させて情報を再生するにあたり、集積型光学ユニット101から対物レンズ2に入射する光ビームの径、すなわち対物レンズ2の開口数を、第1実施形態の場合と同様に、光記録媒体103の種類、すなわち記録密度に応じて、高密度記録された光記録媒体103の場合には大きく、低密度記録された光記録媒体103の場合には大きく、低密度記録された光記録媒体103の場合には小さくなるように制御するようにしたもの

50

である。

【0050】集積型光学ユニット101には、パッケージ105内に収容して、半導体レーザ106、静電絞り107および半導体基板109を設ける。パッケージ105は、複数のリード端子111を設けたセラミック等よりなるステム112と、ホログラム素子113とをもって構成する。

【0051】半導体基板109は、ステム112に固定する。この半導体基板109には、異方性エッチングにより凹部109aを形成し、この凹部109aに半導体 10レーザ106をマウントして、該半導体レーザ106から出射される発散する光ビームを、異方性エッチングにより形成されたエッチングミラー71で反射させて、静電紋り107を経てホログラム素子113から出射させるようにする。

【0052】また、半導体基板109には、光記録媒体103からの戻り光から情報信号およびフォーカスエラー信号を検出するための受光部116,117、および同じく戻り光からトラッキングエラー信号を検出するための受光領域118a,118b;119a,119b 20を形成する。受光部116および117は、それぞれ光記録媒体103のトラックと平行な方向の分割線で3分割した受光領域116a,116b,116c;117a,117b,117cをもって構成する。この半導体基板109に形成した各受光領域のカソードは、半導体レーザ106のアノードとともに共通の所定のリード端子111に接続する。

【0053】静電絞り107は、上記の各受光領域とともに半導体基板109に形成し、半導体レーザ106から出射され、エッチングミラー71で反射されてホログ 30 ラム素子113に入射する発散する光ビームの径、すなわち対物レンズ2の開口数を、光記録媒体103の記録密度に応じて制御するよう構成する。この静電絞り107の構成およびその形成工程については、後述する。

【0054】また、ホログラム素子113は、ガラス基板の一方の表面に回折格子113aを、他方の表面にわずかな曲率を有するホログラムパターン113bを形成して構成し、回折格子113aがパッケージ105内に位置するように、ステム112に取り付ける。

【0055】この実施形態では、半導体レーザ106からの発散する光ビームを、エッチングミラー71で反射させた後、静電絞り107により、そのビーム径を光記録媒体103の種類に応じて制御して回折格子113aに入射させ、これにより0次光の再生用光ビームと、±1次回折光の2本のトラッキング用光ビームとを得る。これら、3本の光ビームは、ホログラムパターン113bに入射させ、その各々の0次光を対物レンズ2を経て光記録媒体103上に所定の位置関係でスポット状に照射する。

【0056】また、光記録媒体103で反射される各光 50 困難である。そこで、この例では、基板表面の平坦部の

ビームの戻り光は、対物レンズ2を経てホログラム素子 113のホログラムパターン113bに入射させ、ここで互いに逆方向に像点移動した±1次回折光にそれぞれ 分離する。このホログラムパターン113bで回折される再生用光ビームの戻り光の+1次回折光は、例えば受光部116で受光し、-1次回折光は受光部117で受光する。また、一方のトラッキング用光ビームの戻り光の±1次回折光は、受光領域118aおよび118bでそれぞれ受光し、他方のトラッキング用光ビームの戻り光の±1次回折光は、受光領域119aおよび119bでそれぞれ受光する。

【0057】このようにして、受光部116の受光領域 116a~116cのそれぞれの出力をI116a~

I116c、受光部117の受光領域117a~117cの それぞれの出力をI117a~I117cとするとき、再生信号 RFは、

 $RF = (I_{116a} + I_{116b} + I_{116c}) + (I_{117a} + I_{117b} + I_{117c})$

により得、フォーカスエラー信号FESは、ビームサイ) ズ法を用いて、

 $FES = (I_{116a} + I_{117b} + I_{116c}) - (I_{117a} + I_{116b} + I_{117c})$

により得る。また、トラッキングエラー信号TESは、 受光領域118a, 118b; 119a, 119bのそ れぞれの出力を、I118a, I118b; I119a, I119bとす るとき、3ピーム法により、

TES= (I118a + I118b) - (I119a + I119b) により得る。

【0058】次に、図8および図9に示す静電絞り107の構成およびその形成工程について説明する。図10(a)および(b)は、静電絞り107の一例の構成を示す平面図および断面図である。この静電絞り107は、シリコン基板109にエッチングミラー71を形成する点以外は、図3で説明したものと基本的な構成は同じである。したがって、図3に示すものと同一作用をなすものには、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。以下、作成プロセスの要点を説明する。

【0059】先ず、シリコン単結晶基板を使用して、エッチングミラー71を作成する。この際、ミラー71は、基板表面に対して45°の傾きを有する必要があるため、表面が通常の(100)面でなく、<110>方向に9°オフした(100)面を表面にもつシリコン基板109を使用して、異方性エッチングにより、エッチングミラー71を形成する。

【0060】引き続いて、静電絞り構造体を形成する。この作成プロセスは、基本的には図4で説明したと同様であるが、LPCVDによる薄膜は表面形状をそのまま転写するため、45°の傾きを有するエッチングミラー71の上部に平坦な構造のロータ51を形成することは困難である。そこで、この例では、基板寿面の平坦部の

上面に静電紋り構造を作成し、最後にロータ51を回転して、開口52または53が所定の位置、すなわちエッチングミラー71の真上に位置決めされるようにする。 具体的には、図10(a)に示す配置で静電紋り構造を作成する。この作成プロセスは、図4に示したものと同じであるので説明を省略する。

【0061】静電絞り構造の作成後は、プローバ等でロータ51を約180度回転させて、図11に示す状態とする。この状態で、GND電極63とステータ電極57との間に電圧を印加することにより、開口53をエッチングミラー71の直上に位置決めし、また、GND電極63とステータ電極58との間に電圧を印加することにより、開口52をエッチングミラー71の直上に位置決めするようにする。この静電絞り107においても、ロータ51は、ステータ電極とロータ電極とが対向する位置に位置決めされ、これにより開口52,53がエッチングミラー71の直上に選択的に位置決めされるので、特に位置決め用のセンサを使用する必要がない。

【0062】以上のように静電絞り107を集積型光学ユニット101内に実装すれば、光記録媒体103の種類、すなわち記録密度に応じて静電絞り107を駆動することにより、対応する開口52または53を、その中心が半導体レーザ106から出射される発散する光ビームの中心光線と一致する位置に位置決めでき、これにより対物レンズ2に入射する光ビームの外径、すなわち対物レンズ2の開口数を、高密度記録された光記録媒体に対しては大きく、低密度記録された光記録媒体に対しては大きく、低密度記録された光記録媒体に対しては大きく、低密度記録された光記録媒体に対しては小さくすることができる。

【0063】また、上記の静電絞り107は、集積型光学ユニット101の構成要素の一つであるシリコン基板 30109上に、バッチプロセスによってモノリシックに形成されるので、小型、低価格、高精度という特徴を有する。さらに、パッケージ105から取り出すリード端子111の本数についても、GND電極63を、半導体レーザ106のアノードおよび各受光領域のカソードを接続したリード端子111に共通に接続することにより、最小限の2本に抑えることができるので、ユニットサイズや実装工程に与える影響も最小限に抑えることができる

【0064】したがって、この実施形態においても、ユニット101を何ら大形にすることなく、しかも所望の光学特性に影響を与えることなく、該ユニット101から射出される光ビームの光束径を制御することができるので、かかる集積型光学ユニット101を用いることにより、記録密度の異なる複数種類の光記録媒体に対して情報を再生することができる小形で、光学特性に優れた光ピックアップ装置を実現することができる。

【0065】なお、図8および図9に示す静電絞り107は、図10に示す構成のものに限らず、例えば、図12(a), (b)に平面図で示すように構成することも

14

できる。この静電絞り107は、図10に示したものと 基本的には同様の構成であるが、ロータ電極およびステータ電極の配置が異なっている。すなわち、この例では、ロータ51の円周上に、中心角22.5°の等間隔で合計11個のロータ電極55を、そのうちの2個の電極が、ロータ51の中心から見て開口52,53と同じ方向に位置するように設ける。また、ロータ51の周に対向するように、中心角30°の等間隔で合計7個のステータ電極57a~57gを設ける。このような構成の静電絞り107は、ロータ電極およびステータ電極が、それぞれ全周にあれば、ステータ12極ーロータ16極の静電モータとなるが、基板上に平坦でない部分があるために、図示するような構成となっている。以下、かかる静電絞り107の動作を説明する。

【0066】図12(a)は、ステータ電極57dがロータ電極と互いに完全に対向している状態を示し、この状態で、ステータ電極57bおよび57eにそれぞれGND電極に対して、例えば15~90Vの電圧を印加して、両電極に最も近いロータ電極をそれぞれ引き寄せて、ロータ51を反時計方向に7.5°回転させる。さらに、ステータ電極57c,5°回転させる。この動作を(21回)繰り返して、ロータ51を、図12(a)に示す状態から、反時計方向に157.5°回転させて、図12(b)に示す状態として、関口53をエッチングミラー71の直上に位置決めする。また、ステータ電極への電圧印加の順番を逆にして、ロータ51を時計方向に所定角度回動させ、これにより開口52をエッチングミラー71の直上に位置決めする。

【0067】図12に示した静電絞り107は、上述したように、ステータ電極を3ペアとして順次電圧を印加するいわゆる3相駆動方式をとる。したがって、最も簡単な構成では、図7(a)に示したと同様に、GND電極63を接続したリード端子11の他に、ペアのステータ電極をそれぞれ接続した3本のリード端子11が必要となるが、ロータ51を約180°回転する作業を、ロータ51の電気的な駆動によって行うので、この作業を自動化することが可能となり、作業負荷を軽減することができる。

【0068】また、パッケージ内に、図7(b)に示したと同様に、方向制御信号およびパルス入力から、制御パルスを生成する静電絞り駆動回路を設ければ、外部へのリード線を2本とすることも可能である。この静電絞り駆動回路は、静電絞り107がシリコン基板上に形成されるので、同一基板上に形成することが可能であり、その場合は、静電絞り構造体を作成する前に回路製作のプロセスを行うことになるが、それ以降のプロセスには影響がない。したがって、回路製作を含める場合も、バッチプロセスによる低コスト化とマイクロマシニングによる小型化のメリットは維持される。

50

決めされる。

16

【0069】図8および図9に示す静電絞り107は、図10および図12に示した構成以外にも、電極の数や配置、構成材料やプロセス等の点で、第1実施形態で説明したと同様に、種々の変形が可能である。また、図10および図12では、基板表面の凹部109aを避ける形で静電絞り107を形成したが、例えばスピンオングラスのような材料で基板表面を平坦化してから、第1実施形態で説明したような構成の静電絞り構造体を作成し、最後に、犠牲層エッチングと同時に平坦化に使用した材料を除去して、静電絞り107を形成することも可能である。

【0070】上述した各実施形態では、静電絞りを用いて、対物レンズに入射する光ビームの外径、すなわち対物レンズの開口数を、高密度記録された光記録媒体に対しては大きく、低密度記録された光記録媒体に対しては小さくするようにしたが、同様の作用は、静電絞りに代えて電磁絞りを用いて行うように構成することもできる。

【0071】以下、電磁絞りの構成およびその形成工程について説明する。図13は、電磁絞りの一例の構成を 20 示す平面図である。この電磁絞り130は可変リアクタンス型のステッピングモータで、半導体基板131に形成した支持軸132に回動自在に軸支された、例えば、厚さ40 μ m、外径260 μ mのNiーFe製のロータ 133を有する。ロータ133には、例えば半径100 μ mの円周上に、例えば中心角で24°離間して、半導体レーザ(図示せず)からの光束径を制御するための、例えば直径45 μ mの円形の開口134と直径30 μ mの円形の開口135とを形成すると共に、これら開口を形成した側とほぼ反対側の周辺部に、中心角で36°離 30間して6個の突起部133a~133fを設ける。

【0072】また、半導体基板131には、ロータ13 3の外側に、3個のコの字状のヨークパターン136a ~136cと、各ヨークパターンを巻回するように形成 したコイルパターン137a~137cとを有するステ ータ138を形成する。各ヨークパターンは、磁極部分 となるコの字状の両端部を、中心角で36°離間させて ロータ133に対向させると共に、隣接するヨークパタ ーンの端部間を、中心角で24°離間させて形成する。 また、半導体基板131には、ロータ133の下側で、 その回動中心から半径100μm離れた位置に、開口1 34または135を透過した半導体レーザ(図示せず) からの光束を通過させるための、例えば正方形状の貫通 穴141を、その開口面積がロータ133に向けて小さ くなるように形成する。なお、この貫通穴141は、そ の中心が、図13に示す状態、すなわち、ロータ133 の突起部133c, 133dとヨークパターン136b の両端部とが対向する状態で、ロータ133に形成した 開口134、135の中間、すなわちそれぞれの開口の 中心から中心角で12°離間した位置するように形成す

る。 【0073】図13に示す状態は、コイルパターン13 7 b に電流を流した状態を示し、この状態では、ヨーク パターン136bの両端部に磁極が形成され、ロータ1 33の突起部133c, 133dが該両端部に磁気的に 吸引されて対向して、ヨークパターン136bおよび突 起部133c, 133dを通る閉磁路が形成される。こ の状態から、例えばロータ133の開口134を、貫通 穴141が位置する光路中に位置決めする場合には、コ イルパターンへの通電を、コイルパターン137bから コイルパターン137aへと切り換える。このようにす ると、ヨークパターン136aの両端部に磁極が形成さ れ、これにより該両端部からそれぞれ中心角で12°離 間していたロータ133の突起部133a, 133b が、近接する磁極に磁気的に吸引される。その結果、ロ ータ133が右方向に12°回動して、ヨークパターン 136aおよび突起部133a, 133bを通る閉磁路 が形成され、ロータ133の開口134が光路中に位置

【0074】また、開口134を光路中に位置決めした 状態から、開口135を光路中に位置決めする場合に は、コイルパターンへの通電を、コイルパターン137 aからコイルパターン137bおよびコイルパターン1 37 cへと順次切り換える。このようにすると、先ず、 コイルパターン1376への通電の切り換えにより、ロ ータ133が左方向に12°回動し、その後、コイルパ ターン137cへの通電の切り換えにより、ロータ13 3が左方向に12°回動して、合計で24°左方向に回 動し、最終的には、ヨークパターン136cの両端部の 磁極とロータ133の突起部133e, 133fとが対 向して閉磁路が形成され、ロータ133の開口135が 光路中に位置決めされる。さらに、この状態から、コイ ルパターン137bに通電を切り換えれば、図13に示 す状態となる。なお、このような通電方法は、図7に示 した構成と同様の構成で行うことができる。

【0075】次に、図13に示す静電絞り130の製造方法について、図14および図15を参照しながら説明する。先ず、ステータ138を形成するための半導体基板(例えば、単結晶シリコン(100)基板)131上40 に、絶縁層となる窒化シリコン膜145を、例えば、PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)により0.6μm厚程度成長させる。この場合、基板の両側に膜が形成されるので、基板表面の膜は絶縁層として使用し、裏面の膜は基板に光路用の貫通穴141を形成するためのマスクとして使用する。すなわち、裏面側にフォトレジストをコーティングし、例えば、3~5mm角程度の正方形の開口をパターニングして、これをマスクとして窒化シリコン膜145をエッチングする。この際、正方形の各辺がシリコンの(111)面の方向に一致するようにパターニングする。次に、この窒化シ

リコン膜145をマスクとして、水酸化カリウム等で基板を貫通エッチングする。このようにすれば、基板(11)面が露出するようにエッチングされ、表面側の窒化シリコン膜145の裏面が露出したところで、エッチングがストップする(図14(a)参照)。

【0076】次に、基板表面側に、 $Cr(0.05\mu$ m) $/Cu(0.2\mu m)$ $/Cr(0.07\mu m)$ で構成される電解メッキのシード層 146 を、例えば蒸着等により形成する。その後、ポリイミド 147 を約 40μ m厚コーティングする。このコーティング後に、貫通穴1410上部に残存している窒化シリコン膜 145 を裏面側からエッチングしておく(図 14(b) 参照)。

【0077】続いて、アルミニウムマスクを使用して、ドライエッチングによりポリイミド147をパターニングし、このパターニングにより除去された部分に、電解メッキによりNi-Feなどの磁性材料148をメッキする。この磁性材料148は、ヨークパターンの下層部および支持軸132の最下層部となる(図15(a)参照)。

【0078】次に、ヨークパターンとコイルパターンと 20 の絶縁のためにポリイミド147をコーティングし、約350℃においてキュアする。コイルパターンの形成には、ヨークパターン等の形成時と同様に、先ず、メッキシード層を形成し、その上に約8μm厚のフォトレジストをパターニングしてメッキのモールドを作り、最後にCuを電解メッキする。最終段階で、金線をワイヤボンディングによりコイルに接続するため、コイル表面およびボンディングパッドには、約0.5μm厚の金メッキを施しておく。メッキ終了後に、フォトレジストをアセントで除去し、シード層をウェットエッチングにより除 30 去して、コイルパターンを形成する(図15(b)参照)。

【0079】その後、再びコイルパターンを絶縁して表面を平坦化するために、約10 μ m厚のポリイミドをコートし、高温でキュアする。次に、ヨークパターン上下層のスルーホールおよび支持軸の一部をドライエッチでパターニングして、ヨークパターンの下層部および支持軸132の最下層部の一部を露出させる。その際、露出表面が酸化するため、酸化膜をフッ酸等で除去した後、ヨークパターンをシード層としてNi-Feを電解メッキする(図15 (c)参照)。

【0080】次に、ニッケルのシード層をパターニングし、Crのダミーシード層を形成した後、ヨークパターンの上層部、その磁極部分、支持軸132を形成する(図15(d)参照)。なお、この工程での構造体の形成には、高アスペクト比が要求されるので、40μm厚の感光性ポリイミドをパターニングしてメッキのモールドとし、Crのシード層を除去した後に電解メッキを行

【0081】最後に、モールドの感光性ポリイミドと残 50 光学ユニット101において、その静電絞り107を電

18

存するCrシード層とを除去し、さらに支持軸周囲の感光性ポリイミドあるいはフォトレジストを基板表面まで完全に除去してステータ138を得る。この時点で、あらかじめ基板に設けておいた貫通穴141が表面側に露出する。なお、ボンディングパッドは、スルーホール形成と同様のドライエッチでポリイミドを除去して作成する。

【0082】以上のステータ1380製造工程とは別に、 40μ m厚のNi-Fe製のロータ133を、上記のステータの製造方法と同様に、感光性ポリイミドをモールドとするプロセスにより形成し、これを支持軸132に組み付けて、可変リアクタンス型のステッピングモータを得る(図15(e)参照)。なお、図15(a)~(e)においては、図14(a)において半導体基板131の両面に最初に形成した窒化シリコン膜145の図示を省略してある。

【0083】上述した電磁絞り130の製造プロセスは、基本的には構造体の形状を持つモールドを樹脂(ポリイミドあるいはフォトレジスト)で作成し、これに電解メッキを施して金属の構造体を形成し、最後にモールドの不要部分を除去するものであるが、細部においては若干の変更が可能である。例えば、モールドのパターニング方法は、感光性ポリイミドあるいはフォトレジストをフォトリソグラフィでパターニングする方法や、ポリイミドをドライエッチでパターニングする方法等も、モールドの膜厚および最小パターニング寸法等の仕様によっては使用することができる。また、メッキに関しても、電解メッキのみでなく、無電解メッキによって構造物を作成することも可能である。この場合、メッキを施す表面の活性化処理が必要となるが、メッキ前にシード層を形成しなくて済む利点がある。

【0084】また、上述した電磁絞り130の製造プロセスでは、ロータ133を別に作成して最後に組み立てるようにしたが、最後のメッキプロセス(ヨークパターンの上層部、その磁極部分、ロータ支持軸の形成)を行う際に、ロータ133を同時に形成することも可能である。この場合、ロータ133とステータ138との間隔を小さくするためには、モールドのパターニング時に高アスペクト比の加工が必要となるが、最近では、例えば23 μ m厚のフォトレジストを使用して、2 μ mの最小線幅のパターニングも可能であるので、これを利用すればモノシリックなモータを製造することが可能となる。

【0085】なお、上記構成の電磁絞り130は、図1 および図2に示す構成の集積型光学ユニット1において その静電絞り7に代えて適用できることは勿論のこと、 図8および図9に示す構成の集積型光学ユニット101 においても、その静電絞り107に代えて適用することができる。例えば、図8および図9に示す構成の集積型 光学ユニット101において、その静質絞り107を開

磁紋り130で置換する場合、半導体レーザ106の出射光の波長が780 μ m、ホログラムパターン113b の格子ピッチが3 μ m、半導体基板109の上面からホログラムパターン113bまでの間の距離が4 μ mとすると、受光部116および受光部117にそれぞれ入射する光記録媒体103からの戻り光のスポットは、半導体レーザ106の発光中心から約1 μ mm離れることになる。ここで、電磁紋り130のロータ133は、外径が260 μ mであるから、ロータ133が受光部116および受光部117にそれぞれ入射する戻り光を遮ることはない。したがって、図8および図9において、静電紋り107を何ら問題なく電磁紋り130に置換することができる。

【0086】図16は、電磁絞りの他の例の構成を線図 的に示す平面図である。この電磁絞り150は、半導体 基板151に形成した、例えば直径20μmの支持軸1 52に回動自在に軸支された、例えば直径190μmの 円板の一部を突出させた形状のロータ153を有する。 ロータ153には、その突出部において、例えば半径9 0μmの円周上に、例えば中心角で32.5°離間し て、半導体レーザ (図示せず) からの光束径を制御する ための、例えば直径45μmの円形の開口154と、直 径30μmの円形の開口155とを形成すると共に、こ れら開口を形成した側とほぼ反対側には、例えばそれぞ れ中心角で16°の扇形領域(斜線を施した領域)に厚 さ方向に磁化した磁石156a、156bを、ほぼ軸対 称に形成する。なお、磁石156a, 156bは、図1 6において紙面垂直方向に、例えば紙面垂直方向手前側 がN極、反対側(ロータ153と接触する側)がS極と なるように磁化されている。

【0087】また、半導体基板151には、ロータ153の回動中心から半径90 μ m離れた位置に、図13に示した電磁絞りの場合と同様に、開口154または155を透過した半導体レーザ(図示せず)からの光束を通過させるための、例えば正方形状の貫通穴161を、その開口面積がロータ153に向けて小さくなるように形成する。なお、この貫通穴161は、その中心が、図16に示す状態で、ロータ153に形成した開口154の中心から22.5°、開口155の中心から10°離間して位置するように形成する。

【0088】さらに、半導体基板151には、ロータ153の下側に、磁石156a, 156bとそれぞれ対向するように、ほぼ軸対称に形成した2個のコイルパターン157a, 157bを有するステータ158を形成する。各コイルパターンは、中心角でほぼ30°の領域では同一方向に電流が流れるように、中心角で90°の領域内に扇形状に形成する。なお、ロータ153の磁石156a, 156bと、それらと対応するステータ158のコイルパターン157a, 157bとは、図16に示す状態で、磁石156aとコイルパターン157aと

が、それらの一方のエッジがほぼ一致して完全に対向 し、同様に、磁石156bとコイルパターン157bと が、それらの一方のエッジがほぼ一致して完全に対向す る位置関係となるように形成する。

【0089】また、貫通穴161の中心に、開口154,155のそれぞれの中心を選択的に位置決めするために、図17に部分平面図を示すように、ロータ153の最内周付近で、例えば半径15 μ mの円周上に、180°離間してそれぞれ直径が例えば8 μ mの円柱状の2個のストッパ158a,158bを設けると共に、支持軸152には、ロータ153の抜け止め用として、例えば直径40 μ mのフランジ159を設け、このフランジ159にストッパ158a,158bとそれぞれ係合する切り欠き160a,160bを形成する。なお、切り欠き160a,160bは、それぞれ中心角で60°で、軸対称に形成すると共に、ロータ153が図16に示す状態にあるとき、ストッパ158a,158bと切り欠き160a,160bとが図17に示す位置関係にあるようにする。

20 【0090】このようにして、図16および図17に示す状態から、ロータ153が右方向に22.5°回動したとき、ストッパ158a,158bが対応する切り欠き160a,160bの一方のエッジに当接して、開口154の中心が貫通穴161の中心に一致し、また、図17に示す状態から、ロータ153が左方向に10°回動したとき、ストッパ158a,158bが対応する切り欠き160a,160bの他方のエッジに当接して、開口155の中心が貫通穴161の中心に一致するようにする。

30 【0091】この電磁絞り150においては、図16に示す状態から、コイルパターン157a, 157bに、例えば矢印で示すように通電すると、磁石156a, 156bとの電磁作用により、ロータ153が例えば左に10°回動して、開口155の中心が貫通穴161の中心に位置決めされる。また、この状態から、コイルパターン157a, 157bへの通電方向を逆方向に切り替えると、ロータ153は右方向に32.5°回動して、開口154の中心が貫通穴161の中心に位置決めされる。

 40 【0092】次に、図16に示す静電絞り150の製造 方法について、図18を参照しながら説明する。先ず、 半導体基板(例えば、単結晶シリコン(100)基板) 151上に、絶縁層となる窒化シリコン膜165を、例 えば、PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor D eposition)により0.6μm厚程度成長させる。この場合、基板の両側に膜が形成されるので、基板表面の膜は 絶縁層として使用し、裏面の膜は基板に光路用の貫通穴 161を形成するためのマスクとして使用する。すなわち、裏面側にフォトレジストをコーティングし、例えば 3~5mm角程度の正方形の開口をパターニングして、 これをマスクとして窒化シリコン膜165をエッチングする。この際、正方形の各辺がシリコンの(111)面の方向に一致するようにパターニングする。次に、この窒化シリコン膜165をマスクとして、水酸化カリウム等で基板を貫通エッチングする。このようにすれば、基板(111)面が露出するようにエッチングされ、表面側の窒化シリコン膜165の裏面が露出したところで、エッチングがストップする(図18(a)参照)。

【0093】次に、基板表面に、 $Cr(0.05\mu m)$ / $Cu(0.2\mu m)$ / $Cr(0.07\mu m)$ で構成さ 10 れる電解メッキのシード層166を、例えば蒸着等により形成する。その後、ポリイミド167を約 $40\mu m$ 厚コーティングする。このコーティング後に、貫通穴161の上部に残存している窒化シリコン膜165を裏面側からエッチングしておく(図18(b) 参照)。続いて、アルミニウムマスクを使用して、ドライエッチングによりポリイミド167をパターニングし、このパターニングにより除去された部分に、ロータ153の下部に位置するコイルパターンおよび支持軸152の最下層部となるCu168を、電気メッキによりほぼポリイミド 20と同じ厚さ(約 $40\mu m$)だけ形成する(図18(c) 参照)。

【0094】次に、表面の平坦化と、ロータ153とコイルパターンとの間のスペースを確保するために、フォトレジスト169を 5μ m \sim 10 μ m厚程度コーティングし、支持軸152の部分のみパターニングして、既に形成されたCu168の支持軸をシード層として電解メッキでNiの支持軸を形成し(図18(d)参照)、さらに犠牲層となるフォトレジスト170を 5μ m厚程度コートして、支持軸をパターニングし、続いてNi電解メッキを行う。ここで、支持軸の径は、その下段の径よりも小さく製作しておき、後でロータ153を形成した際の上下方向の位置決めができるようにしておく(図18(e)参照)。

【0095】さらに、 $Cr(0.05\mu m)/Cu$ ($0.2\mu m$)/ $Cr(0.07\mu m)$ で構成される電解メッキのシード層171を、例えば蒸着等により形成した後、ロータ形成のためにフォトレジストを $23\mu m$ 厚程度コーティングし、さらにロータ(開口154, 155を含む)および支持軸をパターニングして、電解メッキによりロータ153および支持軸152を形成する(図18(f)参照)。

【0096】その後、ロータ153と支持軸152の上部に形成するロータのヌケ止めフランジ部との間隔を確保するために、 1μ m厚のフォトレジスト172をコーティングし、ロータ153上のストッパ形成部と支持軸152上のフランジ接続部をパターニングして電解Niメッキを行う(図18(g)参照)。さらに、 $Cr(0.05\mu$ m)/ $Cu(0.2\mu$ m)/Cr(0.0

 $(0.05\,\mu\mathrm{m})/\mathrm{Cu}$ $(0.2\,\mu\mathrm{m})/\mathrm{Cr}$ (0.0 後、対物レンスに直接、めるいは反射ミラーにより元軸 $7\,\mu\mathrm{m}$)で構成される電解メッキのシード層を、例えば 50 を $9\,0$ ° 曲げて対物レンズに入射させるよう構成するこ

22

蒸着等により形成した後、ストッパとフランジとを形成するために、フォトレジスト173を10μm~15μm厚コーティングしてパターニングし、その後、電解Niメッキを行ってストッパ158a,158bとフランジ159とを形成する(図18(h)参照)。ここで注意すべきことは、最終ステップで、犠牲層となるフォトレジスト170を除去する際に、ロータ153の高さ方向の位置が犠牲層の厚み(5μm)分だけ下がり、図18(e)において形成した支持軸153の段差の部分で10位置決めされるため、最終状態でストッパ158a,158bとフランジ159とが確実に接触するように、この両者の厚みを犠牲層に対して十分厚く(10μm~15μm程度)している。このプロセスで形成されたストッパ158a,158bおよびフランジ159の平面図は、図17に示した通りである。

【0097】次に、ロータ153上に磁石領域をパターニングするために、マスクとなるアルミニウム薄膜を形成してパターニングした後、これをマスクとして、前二工程で形成したフォトレジスト172, 173 (合計厚さ 11μ m \sim 16μ m) をドライエッチングでパターニングする。続いて、電解メッキによりCoNiMnPで磁石領域を形成した後、磁化の工程を行って、例えば図18 (i) に示すような磁石156a, 156bを形成する。

【0098】最後に、フォトレジストあるいはポリイミドの除去と、シード層の除去とを行って、ロータ153を回動可能とし、電磁絞り150を完成させる(図18(j)参照)。

【0099】この電磁絞り150は、ロータ153とス 30 テータ158とを重ねた構造となっているので、より小 型化できる利点がある。

【0100】なお、図18に示した製造プロセスは、図14および図15に示したプロセスと同様に、基本的には構造体の形状を持つモールドを樹脂(ポリイミドあるいはフォトレジスト)で作成し、これに電解メッキを施して金属の構造体を形成し、最後にモールドの不要部分を除去するもので、細部においては、上述したと同様の変更が可能である。

【0101】なお、この発明は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば、上述した各実施形態では、集積型光学ユニットから射出される発散する光ビームを、対物レンズにより収束して光記録媒体に照射するようにしたが、集積型光学ユニットと対物レンズとの間に反射ミラーを設けて、光軸を90°曲げるようにしてもよい。このようにすれば、光ピックアップ装置の薄型化が可能となる。また、集積型光学ユニットから射出される発散する光ビームを、コリメータレンズにより平行光束とした後、対物レンズに直接、あるいは反射ミラーにより光軸を90°曲げて対物レンズに入射させるよう構成するこ

ともできる。

【0102】特に、この発明に係る集積型光学ユニット を、例えば、特開昭63-224037号公報に開示さ れているような固定部と可動部とを有する分離光学系に おいて、その固定部に用いれば、可動部に絞りを設けて 光ビームの径を制御する場合の種々の不具合を有効に解 消できる。すなわち、可動部に絞りを設けて光ビームの 径を制御する場合には、可動部の重量が増加して、トラ ッキング感度が低下したり、絞り駆動用のケーブルが必 要となるために、それによってアクセススピードが低下 10 る。 したり、固定部と可動部の絞りとの位置ずれによって、 記録媒体上で集光する光ビームの強度分布の変化や収差 が発生したり、あるいは、可動部の絞りに入射する光ビ ームの拡がり角が大きくなって、可動部全体が大型化す る等の不具合が発生するが、固定部にこの発明に係る集 積型光学ユニットを設けて、該集積型光学ユニット内の 絞りにより光ビームの径を制御するようにすれば、上記 のような不具合が生じることはない。

【0103】さらに、この発明は、カード状の光記録媒 体に対して情報の記録または再生を行う光ピックアップ 20 装置にも有効に適用することができる。

【0104】付記

1. 請求項1、2または3記載の集積型光学ユニットに おいて、前記半導体レーザ、光検出器および絞りの接地 電極を、共通のリード端子に接続したことを特徴とする 集積型光学ユニット。

[0105]

【発明の効果】この発明によれば、パッケージ内に、半 導体レーザおよび光検出器とともに、異なる大きさの複 数の開口部を形成した静電的または電磁的に回動可能な 30 一例を説明するための図である。 ロータを有する絞りを実装して、絞りの開口部により半 導体レーザから出射される発散する光ビームの径を制御 するようにしたので、液晶フィルタを用いる場合の入射 角依存性の問題や、機械的可変アパーチャ手段を用いる 場合の大型化の問題を生じることがない。したがって、 所望の光学特性に影響を与えることなく、半導体レーザ から出射された光ビームの径を制御できる小形な集積型 光学ユニットを得ることができる。

【0106】また、絞りをガラス基板上に設ける場合に は、プリズム上にレジストを塗布したり、パターニング を施し、ガラス基板としてユニット内に実装される光学 部材を利用することもできる。さらに、絞りを半導体基 板上に設ける場合には、光検出器とともに半導体基板に 実装することもでき、より小型化に有利となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1実施形態を示す概略断面図であ

【図2】同じく、概略部分斜視図である。

【図3】図1に示す静電絞りの一例の構成を説明するた めの図である。

【図4】図3に示す静電絞りの形成工程の一例を説明す るための図である。

24

【図5】同じく、静電絞りの動作を説明するための図で

【図6】図1に示す静電絞りの他の例の構成および動作 を説明するための図である。

【図7】図6に示す静電絞りの2つの駆動態様を説明す るための図である。

【図8】この発明の第2実施形態を示す概略断面図であ

【図9】同じく、概略部分斜視図である。

【図10】図8に示す静電絞りの一例の構成を説明する ための図である。

【図11】同じく、静電絞りの動作を説明するための図 である。

【図12】図8に示す静電絞りの他の例の構成および動 作を説明するための図である。

【図13】この発明に係る集積型光学ユニット内に設け る絞りとしての電磁絞りの一例の構成を示す線図的平面 図である。

【図14】図13に示す電磁絞りの形成工程の一例を説 明するための図である。

【図15】同じく、形成工程を説明するための図であ

【図16】この発明に係る集積型光学ユニット内に設け、 る絞りとしての電磁絞りの他の例の構成を示す線図的平 面図である。

【図17】図16に示す電磁絞りの部分平面図である。

【図18】同じく、図16に示す電磁絞りの形成工程の

【符号の説明】

- 1 集積型光学ユニット
- 2 対物レンズ
- 3 光記録媒体
- 5 パッケージ
- 6 半導体レーザ
- 静電絞り
- 8 ピームスプリッタ
- 9 半導体基板
- 40 11 リード端子
 - 12 ステム
 - 13 ホログラム案子
 - 13a ホログラムパターン
 - 14 キャップ
 - 15, 16a, 16b, 17a, 17b, 17c, 18
 - a, 18b, 18c 受光領域
 - 16, 17, 18 受光部
 - 21 ガラスプリズム
 - 22 一軸性複屈折結晶プリズム
- 50 23 偏光膜

52,53 開口

54 軸受

51 ロータ

55,56 ロータ電極

57,58 ステータ電極

59 シリコン基板

60 貫通孔

63 GND電極

130 電磁絞り

131 半導体基板

132 支持軸

133 ロータ

133a~133f 突起部

134,135 開口

136a~136c ヨークパターン

137a~137c コイルパターン

26

138 ステータ

141 貫通穴

150 電磁絞り

151 半導体基板

152 支持軸

153 ロータ

154,155 開口

156a, 156b 磁石

10 157a, 157b コイルパターン

158 ステータ

161 貫通穴

158a, 158b ストッパ


159 フランジ

160a, 160b 切り欠き


【図1】


【図2】


【図4】




【図8】
























[図12]




【図14】







【図16】



【図18】

